



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DHSPP500T

Frontal

Filme rígido de polipropileno biaxialmente orientado transparente. Possui tratamento corona que melhora a ancoragem de tintas de impressão. Indicado para fabricação de rotulos NO LABEL LOOK .

Gramatura: g/m² 40,8 (+/-4,4)
Espessura: 45 (40 -50)
Tratamento Superficial: Corona

Adesivo:-

Adesivo especialmente formulado para filmes pela DHS, base Acrílica, aquoso, ATOXICO excelente Tack e Adesividade.

Gramatura: g/m² 20 ± 2
Temperatura Aplicação: °C + 5
Temperatura de Trabalho: °C -20 á + 90
Adesividade: g/25mm Mín. 500
Tack: g/6,25cm² Mín. 600

Os valores informados são sobre vidro e em condições de Laboratório. Sobre outras superfícies estes valores podem variar, recomendamos testar antes do uso .

Liner:

Papel tipo glassine , translucido , excelente Para ½ corte .

Gramatura: g/m² 60 ± 4
Espessura: μ 57 ± 6
Tração MD : kN/m Mín 5,6

Conjunto:

Gramatura total: g/m² 120,8 (+/- 10,8)
Release: g/25mm 10 ± 5

Durabilidade:

Este produto possui , vida útil de 01 ano, desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado á temperatura de 25°C e UR de 65%.

Garantia Limitada:

Todas as informações contidas neste documento são ORIENTATIVAS .
Recomendamos a nossos cliente realizar ensaios práticos para verificar se o produto atende ao uso pretendido .

Documentos Adicionais

N/A