



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DHS 500RM

Frontal:

Papel Couché semi-brilho com ótima brancura, usado em impressão flexografia e offset, também na impressão com ribbon .

Gramatura: g/m² 80,0 (-5,0/+7,0)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial: N/A

Adesivo:-

Adesivo formulado pela DHS, base Acrílica, aquoso, ATOXICO excelente **REMOBILIDADE** em diferentes substratos (Plásticos em geral , papel, vidro, metal)..

Gramatura:	g/m ²	18 ± 2
Temperatura Aplicação:	°C	+ 5
Temperatura de Trabalho:	°C	-10 á + 80
Adesividade:	g/25mm	Max. 350
Tack:	g/6,25cm ²	Max. 350

Os valores informados são sobre vidro e em condições de Laboratório. Sobre outras superfícies estes valores podem variar, recomendamos testar antes do uso .

Liner:

Papel tipo glassine , translucido , excelente Para ½ corte .

Gramatura:	g/m ²	60 ± 4
Espessura:	μ	57 ± 6
Tração MD:	kN/m	Mín 5,6

Conjunto:

Gramatura total: g/m²160 (-10/+13)

Release: g/25mm 15 ± 10

Durabilidade:

Este produto possui , vida útil de **06 meses**, desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado á temperatura de 25°C e UR de 65%.

Garantia Limitada:

Todas as informações contidas neste documento são **ORIENTATIVAS** .
Recomendamos a nossos cliente realizar ensaios práticos para verificar se o produto atende ao uso pretendido .

Informações Adicionais :

Toda adesivo removível deve ser testado em condições de uso e no substrato que será aplicado , verificar tempo de removilidade , pois inúmeras variáveis podem alterar o comportamento do mesmo.